



TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: Filterschaum ppi 15, dunkel / filter foam ppi 15, dark

Artikel-Nr.: 5194

Prüfung	Norm	Wert
Rohstoffbasis: Basis:		Polyurethan auf Polyesterbasis Polyurethane; Basis: Polyester
Struktur Structure		total offenporig totally open pored
Porenzahl Number of pores		15 Poren auf 1 inch 15 pores per inch
Spezifisches Gewicht Density		27 k/m ³
Zugfestigkeit Tensile Strength		50 kPa
Stauchhärte Compression deflection		4,0 kPa bei 40% Kompression 4,0 kPa @ 40% compression
Dehnung Ultimate elongation		40%
Temperaturgrenzen Temperature range		-40°C bis +100°C
Anwendungsgebiete Application range		Luftfilter, grober Vorfilter, Geruchsfilter mit A-Kohle imprägniert/ air filter, rough preliminary filter, odour filter impregnated with A-carbon

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.